

WAKOL MS 245 Montinator

Технические Информации

Область применения

1-компонентный, эластичный монтажный клей для склеивания

- Древесные материалы
- Металлы
- Пластик
- Бетон
- Камень
- Декоративные панели
- Облицовка стен
- Панели
- деревянных брусков

Особые свойства



1)



2)



3)

- можно покрасить после отверждения
- быстрозатвердевающий
- устойчивость
- реагирует с влагой
- простая обработка

1) класс эмиссии по французскому законодательству

2) Материалы для укладки, с содержанием метоксисиланов

3) «не содержащий растворителей» согласно определению Некоммерческого объединения производителей клеев и TRGS 610

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Гибридный MS-полимер

Чистящее средство:

WAKOL RV 105 Растворитель на основе неопрена, прежде чем клей схватится

Открытое время:

5 - 10 минут

время отверждения:	при толщине слоя 2,5 мм - 24 часа
Термостойкость:	-40 °C до +90 °C в в затвердевшем состоянии
Способ нанесения:	с помощью подходящего пистолета
Температура при хранении:	Между +5 °C и +25 °C, Защищать от нагрева
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Маркировка в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами:	см. паспорт безопасности

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Субстраты, которые будут склеены должны быть обеспылены, обезжирены а также прочными. При необходимости рекомендуется отшлифовать.

Обработка

WAKOL MS 245 Montinator нанести в форме полоски на склеиваемые материалы и соединить их в течение открытого времени.

Важные указания

Особенно подходит для паркета, плитусов, профилей, стыкуемых кромок также для закрытия стыков.

WAKOL MS 245 Montinator применять не ниже +5 °C и не выше +40 °C.

В связи с большим разнообразием лака и краски на рынке мы рекомендуем провести испытания. Краска наносится на герметик в течение 4-х часов.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 06.04.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.