

WAKOL D 3110 Закрепителъ для модульных покрытий

Технические Информации

Область применения

Дисперсионный закрепитель для укладки

- модульных текстильных покрытий
- свободно лежащих дизайнерских ПВХ-покрытий
- Виниловые покрытия

без многократного возобновления работ на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- пригодность к непосредственной нагрузке
- Клей не сдавливается при нагрузке от коленного сустава во время работы на свежеложенном покрытие
- длительное время укладки

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия
Время выдержки:	примерно 20 минут на впитывающих стяжках, примерно 35 минут на не впитывающих стяжках
Время укладки:	примерно 24 часов
Чистящее средство:	Вода

Температура при хранении: не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Способ нанесения и расход ⁷⁾

тонкошерстный велюровый валик	100 - 120 г/м ²	модульных текстильных плиточных покрытий свободно лежащие дизайнерские ПВХ- покрытия Виниловые покрытия
----------------------------------	----------------------------	---

7) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные основания зашпаклевать соответствующими нивелирующими массами. Для получения гладких поверхностей рекомендуется использовать раклю.

Обработка

Перед использованием закрепитель следует тщательно перемешать. Равномерно наносить на подготовленное основание велюровым валиком, производить забор из тары и не допускать образования скоплений закрепителя.

По истечении указанного времени подсыхания уложить покрытие и тщательно притереть его.

После укладки площадь вторично прикатать. Ходьба по свежеложенной площади возможна непосредственно после укладки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°С температуры поверхности основания и +18 °С комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °С и 50 % относительной влажности.

Колебания климатических условий приводит к изменению времени (например, время выдержки, время укладки).

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов

и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 13.10.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.