

Технические спецификации

Eterna | Eterna Acoustic

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ		Eterna	Eterna Acoustic
Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33	23 - 33
Общая толщина	EN ISO 24346	5 мм	6 мм, включая встроенную подложку
Защитный слой	EN ISO 24340	0,55 мм	0,55 мм
Полиуретановый лак	-	Superguard®	Superguard®
Общий вес, гр/м²	EN ISO 23997	10000	10100
РАЗМЕР И УПАКОВКА		Eterna	Eterna Acoustic
Планка	EN ISO 24342	18,1 x 122 см	18,1 x 122 см
Плитка	EN ISO 24342	30,5 x 61 см	30,5 x 61 см
Упаковка планок	10 шт / пачка	2,21 м²	2,21 м²
Упаковка плиток	12 шт / пачка	2,23 м²	2,23 м²
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		Eterna	Eterna Acoustic
Воспламеняемость	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Класс пожарной опасности	123-ФЗ	KM2	KM2
Устойчивость к возникновению царапин	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2
Классификация износоустойчивости	EN 660-2	Группа T	Группа T
Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS	DS
Коэффициент противодействия скольжению	DIN 51130	≥R9	≥R9
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 мм	≤ 0,20 мм
Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	Без сколов, без повреждений	Без сколов, без повреждений
Ударопрочность	EN 13329 Annex F	≥ 1800 мм	≥ 1800 мм
Изгиб	EN ISO 23999	≤ 1 мм	≤ 1 мм
Стабильность размеров	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Теплопроводность	EN 12664	0,008 м². К/В	0,008 м². К/В
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1	E1
Шумоизоляция	EN ISO 717-2	до 8 дБ Lw	до 17 дБ Lw
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918	Без повреждения защитного слоя, без деляминации	Без повреждения защитного слоя, без деляминации
Устойчивость к возникновению стойких пятен	EN 438-2	Очень хорошая	Очень хорошая
Выгорание	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Применение с подогревом пола	EN 12524	Возможно, макс. t - 27°C	Возможно, макс. t - 27°C
Максимальная допустимая t окружающей среды и поверхности***	-	60°C	60°C
Гарантия (лет)*	-	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет	Бытовое применение: 12 лет Коммерческое применение: 5 лет

* - Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при эксплуатации в нормальных условиях.

** - Цвет материала может незначительно отличаться от цвета образца. Не является браком.

*** Читайте инструкцию, избегайте локальных горячих точек.