

MAVERICKS

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

MAVERICKS

ГРУППА:

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся люминесцентными отблесками и трехмерной игрой цвета, напоминающей волнение моря.

ОБЛАСТЬ

декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе

ПРИМЕНЕНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1300 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: 3100 сП

расход: 1 л на 12-14 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический эффект: опалесцирующий (с перламутровым отливом), полуглянцевый

цвета: цвета по каталогу

упаковка: 0,500 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 1 час при 20°C

при нанесении в 3-4 часа при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

краска на водной основе для внутренних работ, характеризующаяся люминесцентными отблесками и трехмерной игрой цвета, напоминающей волнение моря.

Благодаря кристаллическим частицам краска позволяет создавать уникальные в своем роде интерьеры. Для получения типичных оттенков, характерных для Mavericks, необходимо добавить к каждой банке Mavericks содержимое одной емкости добавки L50 с предписанным колером.

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте обрабатываемую поверхность там, где это необходимо, до получения гладкого основания; после высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите Nautilus и Mavericks.

ПОДГОТОВКА

ПРОДУКТА:

НАНЕСЕНИЕ:

разведение: продукт готов к использованию

тип: кистью

кол-во слоев: 1

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Валиком или кистью нанесите на всю поверхность один слой Nautilus, стараясь делать как можно больше перекрестных мазков; при этом основание должно быть новым, прочным и гладким.

SC 00253

Только про прошествии 8 часов при 20°C нанесите краску Mavericks, используя специальную двойную кисть PV 102, состоящую из соединенных вместе 2 кистей, на которые набирается краска различных цветов; при этом на каждую кисть следует всегда брать краску одного и того же цвета.

Если температура лежит в пределах от 15 до 20°C, наносите Mavericks постепенно (примерно на 1-2 кв. м за один раз); при более низкой температуре можно расширять площадь нанесения (периодически). Краску следует наносить в небольшом количестве, чередуя мазки во всех направлениях.

Это позволит создать эффект довольно широких и неровных морских волн, не прибегая к круговым движениям.

В качестве завершающего штриха рекомендуется нанести несколько легких перекрестных мазков для удаления следов, оставленных кистью.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Перед использованием тщательно перемешать. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00253, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Январь 2015 г.