

FINISH V 16

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

FINISH V 16

ГРУППА:

воздухопроницаемое акриловое защитное покрытие

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

прозрачный лак для внутренних и наружных работ. Разработан и испытан для защиты декоративных покрытий Artescò 1, Polistof и Klondike Ferro. Выполняет функцию праймера для последующего нанесения Magic Light Finitura K100

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес:

1000 ± 30 г/л при 25°C

вязкость:

низкая

расход:

1 л на 24-25 м² при нанесении одного слоя при использовании с Artescò 1 (неразведенный)

1 л на 40-50 м² при нанесении двух слоев при использовании с Artescò 1 (разведенный в воде на 100 %)

1 л на 12 м² при нанесении одного слоя при использовании с Polistof (неразведенный)

1 л на 5-6 м²/ л при нанесении двух слоев при использовании с Klondike Ferro (неразведенный)

1 л на 15-20 м² при использовании с Magic Light Finitura K100

(может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

стабильность:

24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C

эстетический

матовый

эффект:

бесцветный

цвета:

0,250 л - 1 л

упаковка:

30 минут при 20°C

на поверхности:

2 часа при 20°C

при нанесении в

качестве

второго

слоя:

24 часа при 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ARTECO' 1: При нанесении лака на внутренние стены, столы, стулья и другую мебель, обработанные Artescò 1, он защищает поверхность и повышает ее стойкость к мойке, ударам и истиранию. Кроме того, он позволяет предотвращать побеление и выцветание извести, содержащейся в Artescò 1 в случае нанесения этого покрытия на наружные стены.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С POLISTOF: При нанесении на все поверхности из дерева, стали, стекла и легких сплавов, обработанные Polistof, FINISH V 16 защищает их от истирания и от воздействия обычных моющих средств.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С KLONDIKE FERRO: Для предотвращения окисления а также для того, чтобы предотвратить загрязнение поверхности в результате прикосновений и сделать ее умеренно стойкой к мойке, необходимо нанести два слоя лака Finish V 16.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С MAGIC LIGHT Finitura K100: При использовании внутри помещений наносите на новую или старую краску, гладкие или шероховатые основания, при условии, что они прочные и не покрыты пылью, перед нанесением MAGIC LIGHT Finitura K100.

**ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:**

разведение: продукт готов к применению при использовании с Polistof, Klondike Ferro и Magic Light Finitura K100; развести водой на 100 % при использовании с Artecò 1

НАНЕСЕНИЕ:

тип: кистью - валиком - распылением
кол-во слоев: 1-2 (при нанесении 2 слоев имеет тенденцию становиться глянцевым)

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ARTECO' 1 И POLISTOF: Наносить кистью или краскопультом на основание, окрашенное Artecò 1 или Polistof.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С KLONDIKE FERRO: Нанесите два слоя защитного лака FINISH V16 с интервалом 2 часа при температуре 20°C. Лак Finish V16 следует наносить не ранее, чем через 1-2 дня после нанесения декоративного покрытия и с учетом интенсивности окисления, которую вы хотите получить. В любом случае через 8-10 дней при температуре +20°C процесс окисления завершится. Лак Finish V16 следует наносить шерстяным валиком во всех направлениях на поверхности, на которую нанесено декоративное покрытие с эффектом «окисления» или «окисления с медным оттенком», и вертикальными мазками, если создан эффект «гальванизированного окисления».

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С MAGIC LIGHT Finitura K100: Нанесите один слой неразведенного лака FINISH V 16 кистью или валиком. Примерно через 12 часов при температуре 20°C нанесите Magic Light Finitura K100.

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Средство не является морозостойчивым. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00116, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 6

Октябрь 2017 г.