

# WAKOL PU 270 Клей для ПВХ-покрытий

## Технические Информации

### Область применения

2-компонентный полиуретановый клей для приклеивания

- Резиновых покрытий с гладкой или профилированной обратной стороной
- Outdoor покрытия
- Напольных покрытий из ПВХ

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних и наружных помещениях

### Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- пригодность к тяжелой нагрузке
- водостойкость

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Полиуретановые материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Польская маркировка «B» для строительных материалов в соответствии с EN 14259
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиуретановая смола Отвердитель
Чистящее средство:	WAKOL RV 105 Растворитель на основе неопрена, прежде чем клей схватится
Соотношение смеси:	5,7 части компонента A + 1 части компонента B
Время открытой выдержки:	примерно 40 минут
Время выдержки:	5 - 70 минут В зависимости от укладываемого покрытия

Время укладки:	примерно 70 - 80 минут Начиная с перемешивания
Время сушки:	Окончательная прочность достигается после примерно 24 - 48 часов
Срок хранения:	12 месяцев в запечатанной упаковке
Температура при хранении:	не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход <sup>8)</sup>

TKB A1	примерно 350 - 600 г/ м <sup>2</sup>	Покрытия с гладкой обратной стороной
TKB A2		
TKB B1	примерно 350 - 600 г/ м <sup>2</sup>	Резиновые покрытия с гладкой, шлифованной обратной стороной
TKB B2	примерно 600 - 700 г/ м <sup>2</sup>	Покрытия с текстурированной обратной стороной

Выбор шпателя зависит от обратной стороны покрытия и должен предоставить полную адгезию клея к покрытию .

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

## Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные поверхности обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

## Обработка

Полностью вылейте содержимое отвердителя (компонент В) в ёмкость компонента А. Интенсивно смешайте оба компонента подходящей мешалкой в течение как минимум 3 минут, пока не появится равномерный оттенок и однородная масса клея

Клей равномерно наносится зубчатым шпателем, при этом избыток клея следует избегать. Покрытия производятся в течение времени укладки. Обратная сторона покрытия обязана иметь достаточную адгезию к клею. Резиновые покрытия после прокатки примерно через 2 часа прокатать еще раз.

Предотвратить ходьбу по свежеложенному паркету в течение первых 4 - 6 часов.

Очистка инструментов сразу после использования, с помощью растворителя Wakol RV 105 Neoprene. После схватывания клей можно удалить только механическим путем.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности.

При укладке покрытия в рулонах в любом случае необходимо выдержать время начального схватывания. Для этого обратитесь к техническому отделу компании Wakol.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 09.10.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.